

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-118587

(43)Date of publication of application : 27.04.2001

(51)Int.Cl.

H01M 8/02

H01M 8/04

H01M 8/10

H01M 8/24

(21)Application number : 11-293560

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(22)Date of filing : 15.10.1999


(72)Inventor : OMA ATSUSHI
KOGAMI TAIJI
MUNEUCHI ATSUO
HORI MICHIO

(54) SOLID POLYMER TYPE FUEL CELL AND METHOD FOR OPERATING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solid polymer type fuel cell that can make the pressure loss within a separator uniform and a distribution and flow of reaction gas uniform.

SOLUTION: This fuel cell is constituted, so that each of the oxidizer gas feeding pipe 38 and fuel gas feeding pipe 39 is provided with a humidifiers 37a, 37b for feeding a saturation vapor and the oxidizer gas feeding pipe 38 and the fuel gas feeding pipe 39 is connected to an inert gas feeding pipe 40 for feeding an inert gas such as nitrogen, etc., to provide the inert gas such as nitrogen, etc., rather than the oxidizer gas and fuel gas. Furthermore, it is provided with a control apparatus 41 for controlling solid polymer type of fuel cell to control the amount and temperature of the saturation vapor fed by the humidifiers 37a, 37b and is also constituted to control the supply switching of the oxidizer gas and fuel gas with the inert gas, such as nitrogen, etc.



(19)日本国特許庁 (J P)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-118587

(P 2 0 0 1 - 1 1 8 5 8 7 A)

(43)公開日 平成13年 4 月27日(2001.4.27)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームコード [*] (参考)
H01M 8/02		H01M 8/02	B 5H026
8/04		8/04	K 5H027
			X
8/10		8/10	
8/24		8/24	E
審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全11頁)			

(21)出願番号 特願平11-293560

(22)出願日 平成11年10月15日(1999.10.15)

(出願人による申告) 国等の委託研究の成果に係る特許出願(平成11年度新エネルギー・産業技術総合開発機構 固体高分子型燃料電池の委託研究、産業活力再生特別措置法第30条の適用を受けるもの)

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 大間 敦史

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研究開発センター内

(72)発明者 小上 泰司

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研究開発センター内

(74)代理人 100081961

弁理士 木内 光春


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 固体高分子型燃料電池及びその運転方法

(57)【要約】

【課題】 セパレータ内の圧力損失を均一化して、反応ガスの配流の均一化を可能とした固体高分子型燃料電池を提供する。

【解決手段】 酸化剤ガス供給配管38及び燃料ガス供給配管39のそれぞれに、飽和水蒸気を供給するための加湿器37a、37bを配設し、また、酸化剤ガス供給配管38及び燃料ガス供給配管39に、窒素ガス等の不活性ガスを供給する不活性ガス供給配管40を接続して、酸化剤ガス及び燃料ガスに代えて、窒素ガス等の不活性ガスを供給することができるように構成する。さらに、固体高分子型燃料電池の運転を制御する制御装置41を設け、加湿器37a、37bにより供給する飽和水蒸気量及びその温度を制御し、また、酸化剤ガス及び燃料ガスと、窒素ガス等の不活性ガスとの供給切替えを制御するように構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 固体高分子電解質膜を燃料極と酸化剤極とによって挟持してなる膜電極複合体と、前記膜電極複合体を挟持し、燃料極と酸化剤極のそれぞれに反応ガスを供給するセパレータで構成される単位電池を、電氣的直列に積層してなる固体高分子型燃料電池スタックを備えた固体高分子型燃料電池において、前記燃料極と酸化剤極に反応ガスを供給する反応ガス供給系と、前記反応ガス供給系に配設された加湿手段と、前記反応ガス供給系に、切替可能に接続された不活性ガス供給手段と、前記加湿手段及び不活性ガス供給手段の動作を制御する制御手段とを備え、前記制御手段によって、発電開始前に、前記セパレータに水又は水蒸気を含むガスを循環させるように構成したことを特徴とする固体高分子型燃料電池。

【請求項2】 固体高分子電解質膜を燃料極と酸化剤極とによって挟持してなる膜電極複合体と、前記膜電極複合体を挟持し、燃料極と酸化剤極のそれぞれに反応ガスを供給するセパレータで構成される単位電池を、電氣的直列に積層してなる固体高分子型燃料電池スタックを備えた固体高分子型燃料電池において、前記固体高分子型燃料電池スタックの積層方向両端部の単位電池に使用するセパレータに、予め撥水处理を施したことを特徴とする固体高分子型燃料電池。

【請求項3】 固体高分子電解質膜を燃料極と酸化剤極とによって挟持してなる膜電極複合体と、前記膜電極複合体を挟持し、燃料極と酸化剤極のそれぞれに反応ガスを供給するセパレータで構成される単位電池を、電氣的直列に積層してなる固体高分子型燃料電池スタックを備えた固体高分子型燃料電池において、前記セパレータを、積層前に、所定時間、水に浸漬することを特徴とする固体高分子型燃料電池。

【請求項4】 固体高分子電解質膜を燃料極と酸化剤極とによって挟持してなる膜電極複合体と、前記膜電極複合体を挟持し、燃料極と酸化剤極のそれぞれに反応ガスを供給するセパレータで構成される単位電池を、電氣的直列に積層してなる固体高分子型燃料電池スタックを備えた固体高分子型燃料電池の運転方法であって、その発電開始前に、前記セパレータの流路に、水又は水蒸気を含むガスを循環させることを特徴とする固体高分子型燃料電池の運転方法。

【請求項5】 固体高分子電解質膜を燃料極と酸化剤極とによって挟持してなる膜電極複合体と、前記膜電極複合体を挟持し、燃料極と酸化剤極のそれぞれに反応ガスを供給するセパレータで構成される単位電池を、電氣的直列に積層してなる固体高分子型燃料電池スタックを備えた固体高分子型燃料電池の運転方法であって、その発電開始後に、前記セパレータを湿潤状態とするた

め、所定時間、定格電流密度以下の負荷条件で運転することを特徴とする固体高分子型燃料電池の運転方法。

【請求項6】 固体高分子電解質膜を燃料極と酸化剤極とによって挟持してなる膜電極複合体と、前記膜電極複合体を挟持し、燃料極と酸化剤極のそれぞれに反応ガスを供給するセパレータで構成される単位電池を、電氣的直列に積層してなる固体高分子型燃料電池スタックを備えた固体高分子型燃料電池の運転方法であって、その発電開始後に、前記セパレータを湿潤状態とするため、所定時間、定格反応ガス量以上の流量条件で運転することを特徴とする固体高分子型燃料電池の運転方法。

【請求項7】 前記固体高分子型燃料電池スタックの積層方向両端部の単位電池の周囲を断熱しながら運転することを特徴とする請求項4乃至請求項6のいずれか一に記載の固体高分子型燃料電池の運転方法。

【請求項8】 前記固体高分子型燃料電池スタックの積層方向両端部の単位電池を所定の発熱手段により加熱して、スタック平均温度より高い温度に維持しながら運転することを特徴とする請求項4乃至請求項6のいずれか一に記載の固体高分子型燃料電池の運転方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、イオン伝導性を有する固体高分子を電解質とする固体高分子型燃料電池に係り、特に、セパレータ内の圧力損失を均一化して、反応ガスの配流の均一化を図るべく改良を施した固体高分子型燃料電池に関するものである。また、この固体高分子型燃料電池を用いた発電システムにおいて、システムのシャットダウンを防止し、安定した発電を可能とすべく、運転方法に改良を施した固体高分子型燃料電池の運転方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】近年、高効率のエネルギー変換装置として、燃料電池が注目を集めている。この燃料電池は、用いられる電解質の種類により、アルカリ型、固体高分子型、リン酸型等の低温作動燃料電池と、熔融炭酸塩型、固体酸化物型等の高温作動燃料電池とに大別される。なかでも、電解質としてプロトン伝導性を有する固体高分子電解質膜を用いた固体高分子型燃料電池は、コンパクトな構造で高出力密度が得られ、かつ簡易なシステムで運転が可能ることから、定置用分散電源だけでなく宇宙用や車両用などの電源として注目されている。

【0003】この高分子電解質膜（以下、高分子膜という）としては、パーフルオロカーボンスルホン酸膜（例えば、ナフィオン：商品名、デュボン社製）などが用いられている。そして、このような高分子膜を、白金などの触媒を有する一对の多孔質電極（燃料極と酸化剤極）によって挟持して、膜電極複合体が構成されている。すなわち、図4に示したように、高分子膜1の両面に燃料極2a及び酸化剤極2bが配設されて、膜電極複合体3

が構成されている。なお、上記高分子膜および多孔質電極は共にシート状に形成されており、内部抵抗を低減するために、その厚みは概略1mm以下にされている。

【0004】また、図5は、膜電極複合体3の平面図を示したものである。すなわち、高分子膜1及び電極2a、2bのシートの形状は、通常長方形又は正方形であり、電極の面積は、発電に必要な電流値および単位面積当たりの電流値すなわち電流密度によって決まり、概略100cm²以上、すなわち1辺が10cm以上の大きさに設定されているものが多い。また、反応ガスが高分子膜1を垂直方向に通過することができるように、マニ

ホールドと呼ばれる幾つかの貫通孔4が、高分子膜1に設けられている。なお、高分子膜1は燃料極と酸化剤極に供給されるガスの混合を防ぐ役割もあるため、その面積は電極の面積より大きく設定されている。

【0005】上記のような膜電極複合体3から電流を取り出すためには、反応ガスである燃料ガス及び酸化剤ガスを各電極2a、2bに供給する必要がある。また、同時に集電体としての機能を持った部品が各電極に隣接した状態で存在しなければならない。この反応ガスを各電極に混合しないように供給し、かつ集電体としての機能を持った部品を通常セパレータ5と呼ぶ。また、通常、この燃料極側と酸化剤極側のセパレータ5は一体化されている。

【0006】図6は、固体高分子型燃料電池スタックを構成する単位電池の構成を示す図である。すなわち、単位電池7は、上記膜電極複合体3と燃料極2a及び酸化剤極2bの外側に配設されたセパレータ5及び反応ガスシール用のパッキング6から構成されている。また、セパレータ5には、反応ガスを各単位電池に供給するための供給マニホールド8aと呼ばれる貫通孔、又は各単位電池から反応ガスを排出するための排出マニホールド8bと呼ばれる貫通孔、及びそれらを結ぶ多数の燃料ガス流路溝9a及び酸化剤ガス流路溝9bが形成され、これらの流路溝が、燃料極2a及び酸化剤極2bに電池反応に必要な燃料ガス及び酸化剤ガスを供給するガス流路となっている。

【0007】なお、1つの膜電極複合体3が生じる起電力は1V以下と小さいため、複数の単位電池7を積層し、電氣的直列に接続して、図7に示すような固体高分子型燃料電池スタック10を構成し、起電力を高くしている。また、1つ又はそれ以上の単位電池毎に、電池を冷却するための冷却板を設ける場合もある。

【0008】このように複数の単位電池7を積層してなるスタック10には、図8に示したように、その上下両端部に電流取出し板11、締付け板12、締付け治具（締付けスタッド13、スプリング14）、及び燃料ガス配管15、酸化剤ガス配管16（各出入口1本、計4本）がそれぞれ配置され、電流取出し板11には電流取出しケーブルが配線され、外部負荷に接続されている。

また、スタック全体をより均等に締付けるために、締付け板12は剛性を有する部材から構成されている。

【0009】また、スタック10には、積層された全ての単位電池7において、積層方向の反応ガス配流や温度・湿度等の様々な条件を限りなく均等にすることが要求される。また、発電開始前は、通常、燃料ガス用、酸化剤ガス用の各セパレータ5に、例えば窒素ガス等の不活性ガスを流すといった操作を行い、燃料極2a、酸化剤極2bの電位を低くし、電位差も小さくした状態を保持するように構成されている。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述したような構成を有する従来の固体高分子型燃料電池には、以下に述べるような問題点があった。すなわち、図8に示すような固体高分子型燃料電池スタックを定置用分散電源や自動車等の移動用システムに組み込む場合、反応ガスを各単位電池のセパレータ流路に均一分流させるには、セパレータ内の管摩擦損失や分岐合流損失といった圧力損失を均一にする必要がある。

【0011】そのためには、セパレータの流路溝精度も必要不可欠ではあるが、固体高分子型燃料電池においては、生成した水や水蒸気、又は高分子膜を加湿するための水や水蒸気の分布によって各セパレータ毎に圧力損失が変化する。その結果、反応ガスの配流不均一を生じ、電圧低下を招く単位電池が出現するといった問題点があった。

【0012】特に、固体高分子型燃料電池スタックの積層方向両端部の単位電池は、片側からのみしか入熱がなく、他の単位電池と比べて構造上温度が低くなりやすいため、他の単位電池に比べて水蒸気が凝縮しやすく、セパレータ内に水が溜まりやすく、反応ガスが流れにくくなるという問題が生じやすかった。

【0013】また、セパレータの材料としては膨張黒鉛が用いられているが、この膨張黒鉛は、嵩密度がおよそ1.0～1.7g/cm³であり、異方性が大きく可撓性に富んでおり、低密度にもかかわらず気孔率が小さい。また、例えばフェノール等を含浸するなどの特殊な工程を交えない限り、微量ながら吸水性もある。しかし、その吸水性のため、スタック内のすべての単位電池における膨張黒鉛製セパレータにおいて吸水速度が異なり、反応ガス配流が各単位電池のセパレータ毎に異なっていた。特に、スタック積層方向の両端部の単位電池等は低温になりやすく、吸水速度が大きいので、流路の圧力損失が大きくなり、反応ガスが流れにくくなっていた。

【0014】このように、従来の固体高分子型燃料電池においては、一部の単位電池に極度の電圧低下が発生する場合が多々あり、その単位電池のためにスタック全体の運転が滞ってしまう危険性があった。

【0015】本発明は、上述したような従来技術の問題

点を解消するために提案されたものであり、その第1の目的は、セパレータ内の圧力損失を均一化して、反応ガスの配流の均一化を可能とした固体高分子型燃料電池を提供することにある。また、第2の目的は、セパレータ内の圧力損失を均一化して、反応ガスの配流の均一化を可能として、システムのシャットダウンを防止し、安定した発電を可能とした固体高分子型燃料電池の運転方法を提供することにある。

【0016】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、固体高分子電解質膜を燃料極と酸化剤極とによって挟持してなる膜電極複合体と、前記膜電極複合体を挟持し、燃料極と酸化剤極のそれぞれに反応ガスを供給するセパレータで構成される単位電池を、電氣的直列に積層してなる固体高分子型燃料電池スタックを備えた固体高分子型燃料電池において、燃料極と酸化剤極に反応ガスを供給する反応ガス供給系と、反応ガス供給系に配設された加湿手段と、反応ガス供給系に、切替可能に接続された不活性ガス供給手段と、加湿手段及び不活性ガス供給手段の動作を制御する制御手段とを備え、この制御手段によって、発電開始前に、前記セパレータに水又は水蒸気を含むガスを循環させるように構成したことを特徴とするものである。

【0017】上記のような構成を有する請求項1に記載の固体高分子型燃料電池によれば、発電開始前に、固体高分子型燃料電池スタック内の全ての単位電池に配設されたセパレータを加湿することができ、セパレータ流路の圧力損失を発電開始前からほぼ等しくすることができる。その結果、発電開始直後から反応ガス配流の均一性が経時的に維持できるので、安定した発電が可能となる。

【0018】請求項2に記載の発明は、固体高分子電解質膜を燃料極と酸化剤極とによって挟持してなる膜電極複合体と、前記膜電極複合体を挟持し、燃料極と酸化剤極のそれぞれに反応ガスを供給するセパレータで構成される単位電池を、電氣的直列に積層してなる固体高分子型燃料電池スタックを備えた固体高分子型燃料電池において、固体高分子型燃料電池スタックの積層方向両端部の単位電池に使用するセパレータに、予め撥水処理を施したことを特徴とするものである。

【0019】上記のような構成を有する請求項2に記載の固体高分子型燃料電池によれば、片側からのみしか入熱がないため、他の単位電池と比べて温度が低くなりやすく、水蒸気が凝縮しやすい固体高分子型燃料電池スタックの積層方向両端部の単位電池のセパレータに、予め撥水処理を施すことにより、セパレータ内に水が溜まることを防止でき、反応ガスが流れにくくなるということも防止することができる。その結果、発電開始直後から反応ガス配流の均一性が経時的に維持できるので、安定した発電が可能となる。

【0020】請求項3に記載の発明は、固体高分子電解質膜を燃料極と酸化剤極とによって挟持してなる膜電極複合体と、前記膜電極複合体を挟持し、燃料極と酸化剤極のそれぞれに反応ガスを供給するセパレータで構成される単位電池を、電氣的直列に積層してなる固体高分子型燃料電池スタックを備えた固体高分子型燃料電池において、前記セパレータを、積層前に、所定時間、水に浸漬することを特徴とするものである。

【0021】上記のような構成を有する請求項3に記載の固体高分子型燃料電池によれば、発電開始前から各単位電池のセパレータの表面又は全体を湿潤状態に保つことができるため、発電を開始しても、全ての単位電池におけるセパレータ流路の圧力損失をほぼ等しくすることができる。その結果、発電開始直後から反応ガス配流の均一性が経時的に維持できるので、安定した発電が可能となる。

【0022】請求項4に記載の発明は、固体高分子電解質膜を燃料極と酸化剤極とによって挟持してなる膜電極複合体と、前記膜電極複合体を挟持し、燃料極と酸化剤極のそれぞれに反応ガスを供給するセパレータで構成される単位電池を、電氣的直列に積層してなる固体高分子型燃料電池スタックを備えた固体高分子型燃料電池の運転方法であって、その発電開始前に、前記セパレータの流路に水又は水蒸気を含むガスを循環させることを特徴とするものである。

【0023】上記のような構成を有する請求項4に記載の固体高分子型燃料電池の運転方法によれば、発電開始前に、固体高分子型燃料電池スタック内の全ての単位電池に配設されたセパレータを加湿することができ、セパレータ流路の圧力損失を発電開始前からほぼ等しくすることができる。その結果、発電開始直後から反応ガス配流の均一性が経時的に維持できるので、安定した発電が可能となる。

【0024】請求項5に記載の発明は、固体高分子電解質膜を燃料極と酸化剤極とによって挟持してなる膜電極複合体と、前記膜電極複合体を挟持し、燃料極と酸化剤極のそれぞれに反応ガスを供給するセパレータで構成される単位電池を、電氣的直列に積層してなる固体高分子型燃料電池スタックを備えた固体高分子型燃料電池の運転方法であって、その発電開始後に、前記セパレータを湿潤状態とするため、所定時間、定格電流密度以下の負荷条件で運転することを特徴とするものである。

【0025】また、請求項6に記載の発明は、固体高分子電解質膜を燃料極と酸化剤極とによって挟持してなる膜電極複合体と、前記膜電極複合体を挟持し、燃料極と酸化剤極のそれぞれに反応ガスを供給するセパレータで構成される単位電池を、電氣的直列に積層してなる固体高分子型燃料電池スタックを備えた固体高分子型燃料電池の運転方法であって、その発電開始後に、前記セパレータを湿潤状態とするため、所定時間、定格反応ガス量

以上の流量条件で運転することを特徴とするものである。

【0026】上記のような構成を有する請求項5又は請求項6に記載の固体高分子型燃料電池の運転方法によれば、発電開始後に、所定時間、ソフトな条件で運転することによって、スタック内の全ての単位電池に配設されたセパレータを湿潤状態にすることができるので、これらのセパレータ流路の圧力損失をほぼ等しくすることができる。その結果、発電開始直後から反応ガス配流の均一性が経時的に維持できるので、安定した発電が可能となる。

【0027】請求項7に記載の発明は、請求項4乃至請求項6のいずれかに記載の固体高分子型燃料電池の運転方法において、固体高分子型燃料電池スタックの積層方向両端部の単位電池の周囲を断熱しながら運転することを特徴とするものである。また、請求項8に記載の発明は、請求項4乃至請求項6のいずれかに記載の固体高分子型燃料電池の運転方法において、固体高分子型燃料電池スタックの積層方向両端部の単位電池を所定の発熱手段により加熱して、スタック平均温度より高い温度に維持しながら運転することを特徴とするものである。

【0028】上記のような構成を有する請求項7又は請求項8に記載の固体高分子型燃料電池の運転方法によれば、片側からのみしか入熱がないため、他の単位電池と比べて温度が低くなりやすく、水蒸気が凝縮しやすい固体高分子型燃料電池スタックの積層方向両端部の単位電池のセパレータ内に水が溜まることを防止でき、反応ガスが流れにくくなるということも防止することができる。その結果、発電開始直後から反応ガス配流の均一性が経時的に維持できるので、安定した発電が可能となる。

【0029】

【発明の実施の形態】以下、本発明の固体高分子型燃料電池及びその運転方法に関する実施の形態（以下、実施形態という）について、図面を参照して説明する。

【0030】[1. 第1実施形態]

[1-1. 構成]

(A. 固体高分子型燃料電池の構成) 図1は、本発明に係る固体高分子型燃料電池の構成を示す図である。すなわち、図1に示したように、本実施形態の固体高分子型燃料電池においては、酸化剤ガス供給配管38及び燃料ガス供給配管39のそれぞれに、飽和水蒸気を供給するための加湿器37a、37bが配設されている。また、酸化剤ガス供給配管38及び燃料ガス供給配管39には、窒素ガス等の不活性ガスを供給する不活性ガス供給配管40が接続され、酸化剤ガス及び燃料ガスに代えて、窒素ガス等の不活性ガスを供給することができるように構成されている。

【0031】さらに、本実施形態の固体高分子型燃料電池には、その運転を制御する制御装置41が設けられ、

前記加湿器37a、37bにより供給する飽和水蒸気量及びその温度を制御し、また、酸化剤ガス及び燃料ガスと、窒素ガス等の不活性ガスとの供給切替えを制御するように構成されている。なお、図1においては、冷却水供給配管については図示していないが、上記と同様に、窒素ガス等の不活性ガス及び飽和水蒸気を供給することができるように構成されている。

【0032】(B. 固体高分子型燃料電池スタックの構成) 図2は、固体高分子型燃料電池スタックの構成を示す断面図である。すなわち、200個の単位電池17を電氣的直列に積層した固体高分子型燃料電池スタック18には、積層方向の両端部に、電流取出し板を兼ねるステンレス製の締付け板19が配設され、燃料ガス、酸化剤ガス、冷却水の3つの流体用の配管20、21、22が、各流体2本ずつ（入出口）計6本、この締付け板19に設けられている。

【0033】なお、これらの配管の本数は任意であり、各流体2本ずつである必要はない。また、本実施形態における固体高分子型燃料電池スタック18においては、締付けスタッド23がスタック18の中に隠れる構造となっており、外部に設置した締付け用のスプリング24と繋がっている。また、上述したように、締付け板19自体が電流取り出し板の機能も含んでいる。

【0034】また、燃料ガス入口配管20aは、例えば改質器やCO選択酸化器等の燃料処理系に接続され、出口配管20bは、未反応燃料ガスを燃料処理系にリサイクルすることができるように、所定の機器に接続されている。一方、酸化剤ガス入口配管21aは、例えばブローア等の空気供給源に接続され、出口配管21bは、熱交換器を介して熱及び水を回収し、そのまま外部に廃棄されるように、所定の機器に接続されている。また、冷却水入口配管22aは、例えばポンプ等の動力源に接続され、出口配管22bは、熱交換器を介して熱を回収し、そのまま上記ポンプに戻るように、所定の機器に接続されている。

【0035】(C. 単位電池の構成) 図3は、単位電池17の構成を示す断面図である。すなわち、固体高分子膜25の両面に白金触媒を担持したガス拡散電極（燃料極26a及び酸化剤極26b）が配置され、膜電極複合体27が構成されている。なお、その有効電極面積は 289 cm^2 （ $17 \times 17\text{ cm}$ ）である。

【0036】また、膜電極複合体27の片側（燃料極側）には、シール用パッキング35を介して、燃料ガスを供給する燃料ガス用セパレータ28が配置されている。この燃料ガス用セパレータ28には、その一面に燃料ガス流路溝30が形成され、この溝内に燃料ガスを流すことによって、燃料極26aに燃料ガスを供給することができるようになっている。

【0037】一方、膜電極複合体27の反対側（酸化剤極側）には、シール用パッキング35を介して、酸化剤

ガスを供給する酸化剤ガス／冷却水用セパレータ29が配置されている。この酸化剤ガス／冷却水用セパレータ29は両面セパレータとなっており、その一面に酸化剤ガス流路溝31が形成され、他面には冷却水流路溝32が形成されている。そして、酸化剤ガス流路溝31内に酸化剤ガスを流すことによって、酸化剤極26bに酸化剤ガスを供給することができるようになっている。

【0038】なお、これらのセパレータは、膨張黒鉛によって構成されている。また、燃料ガス用、酸化剤ガス用、冷却水用の各セパレータに形成された流路溝30、31、32は、それぞれの供給マニホールド（貫通孔）、排出マニホールド（貫通孔）と連結されている。また、冷却水用セパレータは隣接する単位電池同士の間位置し、図3においては、燃料ガス用セパレータ28側に流路を向けて隣接しているが、酸化剤ガス用セパレータに隣接しても構わない。この場合は、燃料ガス用セパレータと冷却水用セパレータが一体化して構成される。

【0039】〔1-2. 運転方法〕続いて、本実施形態の固体高分子型燃料電池の運転方法について、従来の運転方法と比較しつつ説明する。

【0040】（スタックA）従来の固体高分子型燃料電池の発電開始前の通常の運転方法は、燃料ガス用セパレータ28、酸化剤ガス用セパレータ29に、それぞれ燃料ガス及び酸化剤ガスといった反応ガスは流さずに、例えば窒素ガス等の不活性ガスを流して、燃料極26a、酸化剤極26bの電位を低くし、電位差も小さくした状態を保持する。また、スタック18の温度は冷却水を循環させて制御する。そして、設定温度近くまで十分にスタック温度が上昇し、かつ不活性ガスで反応ガス系が十分に満たされた状態になったら、燃料ガス及び酸化剤ガスを供給し、外部負荷36をかけて電流を取出す。なお、今回は上記不活性ガスとして窒素ガスをを用いた。

【0041】このように、冷却水を循環する前に、燃料ガス系、酸化剤ガス系及び冷却水系に、それぞれ窒素ガスを200Nl/minずつ3分間流し、その後、窒素ガスを止めて冷却水を循環して温度を定常にした後、再び燃料ガス系、酸化剤ガス系には窒素ガスを約3分間供給した。このような発電開始前の通常の運転方法を行ったスタックを“スタックA”とした。

【0042】（スタックB）図1に示したような本実施形態における固体高分子型燃料電池の発電開始前の運転方法は、燃料ガス用セパレータ28及び酸化剤ガス用セパレータ29に、不活性ガスである窒素ガスに80℃飽和水蒸気を加湿器37により供給した混合ガスを流して、燃料極26a、酸化剤極26bの電位を低くし、電位差も小さくした。さらに、冷却水を循環する前に、燃料ガス系、酸化剤ガス系及び冷却水系に、それぞれ80℃飽和水蒸気を含んだ窒素-水蒸気混合ガスを200Nl/minずつ3分間流し、その後、混合ガスは止めず

に冷却水を循環して温度を定常にしたまま約100時間保持した。このような発電開始前の運転方法を行ったスタックを“スタックB”とした。

【0043】（スタックC）また、本実施形態における固体高分子型燃料電池の発電開始前の別の運転方法として、燃料ガス用セパレータ28及び酸化剤ガス用セパレータ29に80℃の水を流して、燃料極26a、酸化剤極26bの電位を低くし、電位差も小さくした。そして、燃料ガス系、酸化剤ガス系及び冷却水系に、それぞれ80℃の水を10l/minずつ約100時間循環し続け、その後、燃料ガス系、酸化剤ガス系には窒素ガスをそれぞれ200Nl/minずつ約3分間供給した。このような発電開始前の運転方法を行ったスタックを“スタックC”とした。

【0044】〔1-3. 試験結果〕上記スタックA、B、Cは、全て周囲を断熱せずに常温空気雰囲気中に設置し、これら3つのスタックを、常圧下で定格電流密度0.3A/cm²（86.7A）として発電を行った。なお、燃料ガス利用率、酸化剤ガス利用率、冷却水流量は、それぞれ70%、40%、10l/minである。この条件でそれぞれ発電試験を行い、発電開始後20時間～100時間程度までのスタックA、B、Cにおける各単位電池の電圧分布を比較したところ、以下のような結果が得られた。

【0045】すなわち、スタックAの電圧分布では、スタック積層方向両端部に位置するNo. 1とNo. 200の単位電池の電圧が、他の単位電池電圧に比べて平均でおよそ120～200mV低かった。また、No. 1とNo. 200の単位電池は共に電圧が不安定で、時には転極に至るくらい電圧が下がる瞬間もあり、システムのシャットダウンを招くこともあった。また、電圧低下に起因する幾度かのシャットダウンの影響で、他の単位電池電圧と比べて約100mV～150mV低いまま回復しなかったが、運転時間が約100時間に達した頃には、No. 1、No. 200の単位電池電圧は共に安定した。

【0046】一方、スタックB及びスタックCの電圧分布では、No. 1とNo. 200の単位電池の電圧は、他の単位電池電圧と比べて低くなることはなく、ほぼ同じ電圧であり、電圧低下によるシステムのシャットダウンを一度も招くことなく、発電時間が100時間を越えても電圧は常に安定していた。

【0047】このように、スタックB、Cに関しては、発電開始前に全ての単位電池におけるセパレータを湿潤状態にしてから発電を開始したので、各セパレータ流路での圧力損失が発電初期からほぼ等しく、反応ガス配流が均一であったために、良好な結果が得られたものと考えられる。このように、本実施形態の固体高分子型燃料電池においては、上述した運転方法を用いることにより、単位電池電圧の低下によるシステムのシャットダウ

ンを招くことなく、安定した発電が可能となることが判明した。

【0048】〔2. 第2実施形態〕

〔2-1. 構成〕本実施形態の固体高分子型燃料電池は、図2に示す第1実施形態と同様の構成を有する固体高分子型燃料電池スタックの周囲に、厚さ4cmの断熱材（ガラスウール）を均等に巻回したものである。

【0049】〔2-2. 運転方法〕

（スタックD、スタックE）上記のように構成した2台の固体高分子型燃料電池スタック（“スタックD”、“スタックE”とする）を、第1実施形態で示したスタックAと同様に、従来の発電開始前の通常の運転方法を行い、発電を開始した。2台のスタックD、E共に定格電流密度は 0.3 A/cm^2 （86.7A）であるが、スタックDは、発電開始後150時間まで電流密度を 0.15 A/cm^2 （43.4A）として運転した。この電流密度における燃料ガス利用率、酸化剤ガス利用率、冷却水流量は、それぞれ70%、40%、 6 l/min である。一方、スタックEは、発電開始直後から定格電流密度 0.3 A/cm^2 （86.7A）で運転を行った。この電流密度における燃料ガス利用率、酸化剤ガス利用率、冷却水流量は、それぞれ70%、40%、 10 l/min である。

【0050】〔2-3. 試験結果〕この条件でそれぞれ発電試験を行い、スタックD、Eの発電開始後150時間後までの各単位電池の電圧分布を比較したところ、以下のような結果が得られた。すなわち、スタックDに関しては、発電時間150時間までに、単位電池電圧の低下によるシステムのシャットダウンは招かず、どの単位電池の電圧も極めて安定していた。また、150時間後に定格電流密度 0.3 A/cm^2 （86.7A）の運転に切り替えたところ、著しい電圧低下を招いた単位電池の出現はなく、引き続き安定した発電を行うことができた。

【0051】一方、スタックEに関しては、発電開始後約100時間までは、No. 1、No. 200の単位電池電圧が比較的不安定であり、他の単位電池電圧と比べて平均でおおよそ120～140mV程度電圧が低く、瞬間的には転極近くまで電圧低下が生じて、幾度かシステムのシャットダウンを招いてしまった。その後、100時間を越えたあたりからは、No. 1、No. 200の単位電池電圧も他の単位電池と比べて100mV程度低いながらも安定した。

【0052】このように、スタックDに関しては、発電開始後に定格電流密度以下というソフトな条件下での運転を行ってセパレータを湿潤状態にしたために、反応ガス流量も定格時に比べて少なく、各単位電池におけるセパレータ流路への反応ガス配流も比較的均一であったために、良好な結果が得られたものと考えられる。このように、本実施形態の固体高分子型燃料電池においては、

上述した運転方法を用いることにより、単位電池電圧の低下によるシステムのシャットダウンを招くことなく、安定した発電が可能となることが判明した。

【0053】〔3. 第3実施形態〕

〔3-1. 構成〕本実施形態の固体高分子型燃料電池は、図2に示す第1実施形態と同様の構成を有する固体高分子型燃料電池スタックのステンレス製の締付け板19の側面に、最大出力200W程度の面状ヒーターを貼り付けたものである。

10 【0054】〔3-2. 運転方法〕

（スタックF）上記のように構成した固体高分子型燃料電池スタック（“スタックF”とする）を、第1実施形態で示したスタックAと同様に、従来の発電開始前の通常の運転方法を行い、発電を開始した。スタックFの定格電流密度は 0.3 A/cm^2 （86.7A）であり、燃料ガス利用率、酸化剤ガス利用率、冷却水流量は、それぞれ70%、40%、 10 l/min であるが、発電開始後150時間までは、定格反応ガス量以上の反応ガスを供給することにより、燃料ガス利用率、酸化剤ガス利用率をそれぞれ50%、20%と低くして運転した。また、スタック平均温度は冷却水温度でモニターし、冷却水入口／出口温度はそれぞれ $75^\circ\text{C}/80^\circ\text{C}$ であったので、上記面状ヒーターで締付け板19の温度を 83°C に設定して運転した。

【0055】〔3-3. 試験結果〕この条件で発電試験を行い、スタックFにおける発電開始後150時間後までの各単位電池の電圧分布を観察したところ、以下のような結果が得られた。すなわち、スタックFは、発電時間150時間までで単位電池電圧の低下によるシステムのシャットダウンは招かず、どの単位電池の電圧も極めて安定していた。また、150時間後に定格利用率である燃料ガス利用率70%、酸化剤ガス利用率40%の運転に切り替えたところ、著しい電圧低下を招いた単位電池の出現はなく、引き続き安定した発電を行うことができた。

【0056】このように、スタックFに関しては、発電開始後に定格利用率以下というソフトな条件下での運転を行ってセパレータを湿潤状態にしたため、反応ガスがどの単位電池にも十分に供給され、単位電池の電圧低下を招かなかったために、良好な結果が得られたものと考えられる。このように、本実施形態の固体高分子型燃料電池においては、上述した運転方法を用いることにより、単位電池電圧の低下によるシステムのシャットダウンを招くことなく、安定した発電が可能となることが判明した。

【0057】〔4. 第4実施形態〕

〔4-1. 構成〕本実施形態の固体高分子型燃料電池は、図2に示す第1実施形態と同様の構成を有する固体高分子型燃料電池スタックにおいて、No. 1及びNo. 200の単位電池に組み込む膨張黒鉛製セパレータ

の流路表面で、電氣的接触面ではなく導電性が不要な凹部を、市販のテフロンコーティングスプレーを用いて撥水処理したものである。

【0058】[4-2. 運転方法]

(スタックG) 上記のように構成した固体高分子型燃料電池スタック(“スタックG”とする)を、第1実施形態で示したスタックAと同様に、従来の発電開始前の通常の運転方法を行い、発電を開始した。スタックGの定格電流密度は 0.3 A/cm^2 (86.7A)であり、燃料ガス利用率、酸化剤ガス利用率、冷却水流量は、それぞれ70%、40%、 10 l/min で運転を行った。また、上記各実施形態のように、発電開始直後にソフトな条件下での運転は行わず、最初から定格条件で発電試験を行った。

【0059】[4-3. 試験結果] この条件で発電試験を行い、スタックGにおける発電開始後100時間後までの各単位電池の電圧分布を観察したところ、No. 1とNo. 200の単位電池の電圧は、他の単位電池電圧と比べて数mV低かったものの、非常に安定していた。また、電圧低下によるシステムのシャットダウンを一度も招くことなく、発電時間が100時間を越えても電圧は常に安定していた。なお、No. 1とNo. 200の単位電池の電圧が数mV低かった原因としては、テフロンコーティングがセパレータの電氣的接触部である流路間の凸部に若干残ってしまい、セパレータの電気抵抗が他よりも大きくなったためと考えられる。

【0060】このように、スタックGにおいては、スタック積層方向の両端部の単位電池(No. 1、No. 200)に撥水処理を施した結果、放熱のために温度が下がり、セパレータの吸水が促進されやすいスタック積層方向の両端部の単位電池(No. 1、No. 200)の吸水速度が小さくなり、反応ガス配流が全ての単位電池におけるセパレータでほぼ均一になったために、良好な結果が得られたものと考えられる。このように、本実施形態の固体高分子型燃料電池においては、上述した運転方法を用いることにより、単位電池電圧の低下によるシステムのシャットダウンを招くことなく、安定した発電が可能となることが判明した。

【0061】[5. 第5実施形態]

[5-1. 構成] 本実施形態の固体高分子型燃料電池は、図2に示す第1実施形態と同様の構成を有する固体高分子型燃料電池スタックにおいて、それに組み込む全ての膨張黒鉛製セパレータを、積層前に、常温のイオン交換水に約100時間浸漬させたものである。なお、浸漬中、セパレータの表面には気泡が浮き出てくるが、これは、膨張黒鉛が吸水し、内部に残っていた気泡が中から出てきたためである。

【0062】[5-2. 運転方法]

(スタックH) 上記のように構成した固体高分子型燃料電池スタック(“スタックH”とする)を、第1実施形

態で示したスタックAと同様に、従来の発電開始前の通常の運転方法を行い、発電を開始した。スタックHの定格電流密度は 0.3 A/cm^2 (86.7A)であり、燃料ガス利用率、酸化剤ガス利用率、冷却水流量は、それぞれ70%、40%、 10 l/min で運転を行った。また、上記の実施形態のように、発電開始直後にソフトな条件下での運転は行わず、最初から定格条件で発電試験を行った。

【0063】[5-3. 試験結果] この条件で発電試験を行い、スタックHにおける発電開始後100時間後までの各単位電池の電圧分布を観察したところ、全ての単位電池の電圧は非常に安定しており、電圧低下によるシステムのシャットダウンを一度も招くことなく、発電時間が100時間を越えても電圧は常に安定していた。

【0064】このように、スタックHにおいては、スタック積層前からセパレータに十分に吸水させてあるので、積層後に最初から定格条件で発電しても、全ての単位電池におけるセパレータ流路の圧力損失がほぼ等しく、反応ガス配流が経時的にほぼ均一となるために、良好な結果が得られたものと考えられる。このように、本実施形態の固体高分子型燃料電池においては、上述した運転方法を用いることにより、単位電池電圧の低下によるシステムのシャットダウンを招くことなく、安定した発電が可能となることが判明した。

【0065】

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、セパレータ内の圧力損失を均一化して、反応ガスの配流の均一化を可能とした固体高分子型燃料電池を提供することができる。また、セパレータ内の圧力損失を均一化して、反応ガスの配流の均一化を可能として、システムのシャットダウンを防止し、安定した発電を可能とした固体高分子型燃料電池の運転方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る固体高分子型燃料電池の構成を示す図

【図2】本発明に係る固体高分子型燃料電池スタックの構成を示す断面図

【図3】本発明に係る固体高分子型燃料電池スタックの単位電池の構成を示す断面図

【図4】固体高分子型燃料電池の膜電極複合体の構成を示す断面図

【図5】膜電極複合体の構成を示す平面図

【図6】従来の固体高分子型燃料電池の単位電池の構成を示す断面図

【図7】従来の固体高分子型燃料電池スタックの構成を示す断面図

【図8】固体高分子型燃料電池スタックの外観を示す図


【符号の説明】

50 1…高分子電解質膜


- 2 a …燃料極
- 2 b …酸化剤極
- 3 …膜電極複合体
- 4 …マニホール
- 5 …セパレータ
- 6 …パッキング
- 7 …単位電池
- 8 a …供給マニホール
- 8 b …排出マニホール
- 9 a …燃料ガス流路溝
- 9 b …酸化剤ガス流路溝
- 10 …固体高分子型燃料電池スタック
- 17 …単位電池
- 18 …固体高分子型燃料電池スタック
- 20 …燃料ガス配管
- 21 …酸化剤ガス配管

- 2 2 …冷却水配管
- 2 5 …固体高分子膜
- 2 6 a …燃料極
- 2 6 b …酸化剤極
- 2 7 …膜電極複合体
- 2 8 …燃料ガス用セパレータ
- 2 9 …酸化剤ガス／冷却水用セパレータ
- 3 0 …燃料ガス流路溝
- 3 1 …酸化剤ガス流路溝
- 3 2 …冷却水流路溝
- 3 5 …パッキング
- 3 6 …外部負荷
- 3 7 …加湿器
- 4 1 …制御装置


【図 1】




【図 2】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図3】



【図8】



【図7】



フロントページの続き

(72)発明者 宗内 篤夫

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株
式会社東芝研究開発センター内

(72)発明者 堀 美知郎

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株
式会社東芝研究開発センター内

Fターム(参考) 5H026 AA06 BB03 CC03 CC08

5H027 AA06 BA01 CC06 MM01 MM16